

2014年3月17日  
宇部三菱セメント株式会社

### セメント製品の放射能濃度測定結果について

弊社が販売するセメント製品を製造する三菱マテリアル株式会社の横瀬工場、岩手工場及び青森工場にて生産・出荷しておりますセメント製品につきましては、当面の間、定期的に放射能濃度測定を実施し、その結果をお知らせすることとしておりますが、今般、3月上旬の測定結果が出ましたので、以下のとおりお知らせいたします。

いずれも、2011年6月16日に国土交通省が発表した、原子力災害対策本部通知「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」(以下「通知」)の内容を満足するものであることが確認できましたので、お客様におかれましては、引き続き弊社セメント製品を安心してご利用頂きます様よろしくお願い申し上げます。

#### ○測定結果（横瀬工場、岩手工場及び青森工場）

工場	セメント	採取日	放射能濃度(Bq/kg)			
			セシウム-134	セシウム-137	ヨウ素-131	
横瀬	普通セメント	2月	上旬	不検出 4.1未満	不検出 4.1未満	不検出 3.1未満
			中旬	不検出 4.2未満	不検出 4.2未満	不検出 2.8未満
			下旬	不検出 4.2未満	不検出 4.1未満	不検出 4.7未満
		3月	上旬	不検出 4.3未満	不検出 5.1未満	不検出 5.4未満
	高炉セメント	2月	上旬	不検出 3.9未満	不検出 4.3未満	不検出 4.0未満
			中旬	不検出 4.8未満	不検出 5.2未満	不検出 5.2未満
			下旬	不検出 4.8未満	不検出 5.1未満	不検出 5.0未満
		3月	上旬	不検出 6.1未満	不検出 5.6未満	不検出 6.2未満
岩手	普通セメント	2月	上旬	不検出 3.6未満	不検出 4.1未満	不検出 3.1未満
			中旬	不検出 4.2未満	不検出 3.8未満	不検出 4.6未満
			下旬	不検出 4.8未満	不検出 5.2未満	不検出 5.0未満
		3月	上旬	不検出 5.8未満	不検出 5.0未満	不検出 5.1未満
	高炉セメント	2月	上旬	不検出 4.2未満	不検出 3.9未満	不検出 3.8未満
			中旬	不検出 4.6未満	不検出 4.1未満	不検出 3.3未満
			下旬	不検出 3.5未満	不検出 3.8未満	不検出 3.3未満
		3月	上旬	不検出 3.9未満	4.1±1.2	不検出 3.6未満
	早強セメント	2月	上旬	不検出 4.9未満	不検出 3.6未満	不検出 4.4未満
			中旬	不検出 5.7未満	不検出 5.5未満	不検出 4.1未満
			下旬	不検出 6.0未満	不検出 5.4未満	不検出 5.6未満
		3月	上旬	不検出 4.5未満	不検出 5.0未満	不検出 4.0未満
青森	早強セメント	2月	上旬	不検出 4.2未満	不検出 3.9未満	不検出 3.1未満
			中旬	不検出 4.2未満	不検出 3.7未満	不検出 4.2未満
			下旬	不検出 3.2未満	不検出 4.2未満	不検出 2.7未満
		3月	上旬	不検出 3.8未満	不検出 4.1未満	不検出 3.2未満
	普通セメント	2月	上旬	不検出 4.5未満	不検出 4.7未満	不検出 3.8未満

		中旬	製造なし	製造なし	製造なし
		下旬	製造なし	製造なし	製造なし
	3月	上旬	不検出 4.6未満	不検出 5.1未満	不検出 4.5未満
早強セメント	2月	上旬	不検出 4.7未満	不検出 4.9未満	不検出 5.3未満
		中旬	製造なし	製造なし	製造なし
		下旬	不検出 5.8未満	不検出 5.7未満	不検出 5.7未満
	3月	上旬	不検出 4.7未満	不検出 4.6未満	不検出 4.0未満

注1) 測定機関は、株環境総合テクノスです。

注2) 上旬：1～10日、中旬：11～20日、下旬：21日～月末

注3) 不検出の場合は検出下限値濃度を明記し、この数値未満と表現しています。

また、横瀬工場、岩手工場及び青森工場以外の弊社が販売するセメント製品を製造する三菱マテリアル株式会社のセメント工場（九州工場）及び宇部興産株式会社のセメント工場（宇部工場、伊佐工場、苅田工場）にて生産・出荷しておりますセメント製品につきましても、2012年1月30日に弊社ホームページでお知らせしましたとおり、「通知」の内容を満足するものであることを確認しておりますので、お客様におかれましては、安心してご利用頂きます様よろしくお願い申し上げます。

#### [問い合わせ先]

宇部三菱セメント株式会社 総務部

住所：東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル

TEL：03-3518-6671

以上